

CIRANOVA®

SINCE 1929




1L

5L

Fortico 1c	matinis	satina
Neslidumas dcof (μ) - DIN51131	0,29	0,32
Atsparumas dėvėjimui cs10 (mg) 1000 rpm	65	60

Neblizga



- atitinka standartą en 717-1, klasė e1
- nenustatyta lakiųjų organinių junginių emisija pagal cdPh/ehlb/ standartinį metodą v1.1. 2010

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.



Techninių duomenų lapas FORTICO 1C

Produkto aprašymas

FORTICO 1C yra puikus, PU vandens pagrindo parketo lakas skirtas parketui ir aktyviai naudojamoms grindims. FORTICO 1C yra puikiai mechaniškai ir chemiškai atsparus, buvo sukurtas naujausių technologijų pagalba. FORTICO 1C - ypač atsparus įbrėžimams, neblizga, ypač neslidus, jį lengva padengti nepaliekant volelio žymių ar nesutapimų.

Techniniai duomenys

Klumpumas	+/- 20" din 4
Kietumas	+/- 32 % svorio
Tankis	+/- 1,04
Blizgumo lygis*	matinis 15-25 satinas 45-50
* Blizgumas matuotas su 60° stiklu. 25. °c	
Rekomenduojama dengimo temperatūra	
Ženklinimas	
Sunaudojimas	vidutiniškai 100-130g/m ² sluoksniui vidutiniškai 8-10 m ² /litras sluoksniui

Kokybės normos

- Sudėtyje N-metil-2-pirolidono nėra
- Žemas lakiųjų organinių junginių lygis
- Sudėtyje alkilfenolio etoksilatų nėra
-

Taikymas

Skirtas smarkiai dėvimoms grindims, pvz., parduotuvėms, restoranams, viešbučiams ir pan.

Paruošimas

Pagrindas: medžio masyvas, daugiasluoksnis medis arba fanera. Šlifaukite medieną stambumu nuo 120 iki 150. Po šlifavimo kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes.



Instrukcijos vartotojui

1. priemonės sistema

Denkite FORTICO 1C kaip pagrindinį ir viršutinį sluoksnius. Naudokite teptuką arba volelį, denkite tris sluoksnius. Pirmas sluoksnis: denkite 100-130 g / m² ir palikite 2 - 3 val. nudžiūti. Antras sluoksnis: denkite apie 100 g / m² tokiu pat būdu kaip ir pirmą sluoksnį ir palikite 5 - 6 val. nudžiūti. Tada nušlifaukite su 180-220 švitrinio popieriumi, kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes ir denkite trečią sluoksnį - apie 100g/m².

2. skirtingi sluoksniai

Ypač natūraliai apdailai pirmam sluoksniui naudokite ECOFIX WOODLOOK (žr. techninių duomenų lapą).

Šildomoms grindims, egzotinėms medienos rūšims,
kamščiui rekomenduojame pirmam sluoksniui naudoti
FORTICO SEALER (žr. techninių duomenų lapą).

CIRANOVA®

SINCE 1929



Džiūvimo laikas

Po truputį galima pradėti naudoti praėjus 12 val. Visiškai sukietėja po 8 - 10 dienų.

Džiūvimo laikas labai priklauso nuo medienos rūšies, sluoksnio storio, temperatūros, drėgmės, vėdinimo.

Priežiūra

Reguliariai naudokite Ciranovos® priemonę Hard Floor Fresh. Periodinei priežiūrai naudokite Ciranovos® Hard Floor Polish ar UNICARE X-MATT. Ciranovos® Hard Floor Cleaner ypač tinka plauti labai purvinas grindis ir nuvalyti seną lako sluoksnį.

Produkto informacija

Laikymo sąlygos:

- 12 mėn. nepraplėštoje originalioje pakuotėje.
- Transportuoti ir sandėliuoti nuo 5°C iki 40°C.
- FORTICO nėra atsparus šalčiui.

Pastabos

Naudokite tik nerūdijančias priemones. Po naudojimo nedelsdami jas išplaukite vandenyje. Produkto negalima išpilti į kanalizaciją. Kartais naudojant FORTICO gali atsirasti dėmių. Visada prieš naudojimą išbandykite produktą. Vandens pagrindo produktuose po kontakto su oru gali susiformuoti plėvelė. Jeigu reikia, prieš naudojimą filtruokite.

Cheminis atsparumas

Testai remiantis normomis EN 13442

	FORTICO 1C	
	MAT T	SATIN
Vanduo (24 val.)	5	5
Ploviklis (24 val.)	5	5
Acetonas (120 s.)	5	2
50% etanolis vandenyje (24 val.)	5	5
Raudonas vynas (24 val.)	5	5
5% actas (24 val.)	5	5
Alyvų aliejus	4,5	5
3-5% riebumo pienas (24 val.)	5	5
Kava (24 val.)	4	4
1% arbata (24 val.)	4	5
10% amoniakas (24 val.)	1	1
Garstyčios (24 val.)	3	4,5
Iš viso:	86%	86%

5 Nėra matomų pakitimų.

4 Vos matomi pakitimai blizgumui ar spalvai.

3 Nežymūs pakitimai blizgumui ar spalvai. Išbandyto paviršiaus struktūra nepakitusi.

2 Matomos žymės. Išbandyto paviršiaus struktūra iš esmės nepakitusi.

1 Matomos žymės. Išbandyto paviršiaus struktūra pakitusi.

0 Išbandytas paviršius buvo labai paveiktas.



1L

5L

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiamečių patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.



www.grindumeistras.lt

Tel. +370 64 159 729

Vilnius, Lietuva

GRINDŲ MEISTRAS

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,

GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA