


CIRANOVA®

SINCE 1929



5L

Ženklimas



- atitinka standartą en 717-1, klasė e1
- nenustatyta lakiųjų organinių junginių emisija pagal cdPh/ehlb/ standartinį metodą v1.1. 2010

Fortico 2c	matt	satin	natural
Neslidumas dcof (μ) - DIN51131	0,35	0,35	0,36
Atsparumas dėvėjimui cs10 (mg)	35	40	50
1000 rpm			

Techninių duomenų lapas

FORTICO 2C

Produkto aprašymas

FORTICO 2C yra puikus, PU dvikomponentis, vandens pagrindo parketo lakas skirtas parketui ir aktyviai naudojamoms grindims. FORTICO 2C yra puikiai mechaniškai ir chemiškai atsparus, buvo sukurtas naujausių technologijų pagalba. FORTICO 2C - matt ypač atsparus įbrėžimams, neblizga, ypač neslidus, jį lengva padengti nepaliekant volelio žymių ar nesutapimų.

Techniniai duomenys

Klumpumas	+/- 20" din4 (+kietiklis ca 25" din4)
Kietumas	+/- 32 % svorio
Tankis	+/- 1,04
Blizgumo lygis*	natural <10 matt 15-25 satin 45- 50

* Blizgumas matuotas su 60° stiklu.

Reakcijos laikas

Maždaug 4 val. sumaišius su kietikliu įprastomis sąlygomis

Maišymo santykis su kietikliu 10:1

°C

Rekomenduojama dengimo temperatūra 15-25 laipsniai C

Sunaudojimas	vidutiniškai 100-130g/m ² sluoksniui vidutiniškai 8-10m ² / litras sluoksniui
--------------	--

Kokybės normos

- Sudėtyje N-metil-2-pirolidono nėra
- Žemas lakiųjų organinių junginių lygis
- Sudėtyje alkilfenolio etoksilatų nėra
- Sudėtyje aromatinių angliavandenilių nėra
- Neblizga

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiamečių patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.



www.grindumeistras.lt

Tel. +370 64 159 729

Vilnius, Lietuva

GRINDŲ MEISTRAS

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,

GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA

Taikymas

Skirtas smarkiai dėvimoms grindims, pvz., parduotuvėms, restoranams, viešbučiams ir pan.

Paruošimas

Pagrindas: medžio masyvas, daugiasluoksnis medis arba fanera. Šlifaukite medieną stambumu nuo 120 iki 150. Po šlifavimo kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes.

Instrukcijos vartotojui



1. priemonės sistema

Denkite FORTICO 2C kaip pagrindinį ir viršutinį sluoksnius. Sumaišykite laką su kietikliu santykiu 10:1 (10%). Palikite 15 min. Produkto reakcijos laikas trys val., vėliau likę produktai nebetinka naudoti. Naudokite teptuką arba volelį, denkite tris sluoksnius. Pirmas sluoksnis: denkite

CIRANOVA®

SINCE 1929



5L

Testai remiantis normomis EN 13442	FORTICO 2C		
	MATT	SATIN	NATURAL
Vanduo (24 val.)	5	5	5
Ploviklis (24 val.)	5	5	5
Acetonas (120 s.)	5	5	5
50% etanolis vandenyje (24 val.)	5	5	5
Raudonas vynas (24 val.)	5	5	5
5% actas (24 val.)	5	5	5
Alyvų aliejus	5	5	5
3-5% riebumo pienas (24 val.)	5	5	5
Kava (24 val.)	4,5	5	5
1% arbata (24 val.)	5	5	5
10% amoniakas (24 val.)	5	5	4
Garstyčios (24 val.)	4	4,5	4,5

100-130 g / m² ir palikite 2 - 3 val. nudžiūti. Antras sluoksnis: denkite apie 100 g / m² tokiu pat būdu kaip ir pirmą sluoksnį ir palikite 5 - 6 val. nudžiūti. Tada nušlifaukite su 180-220 švitriniu popieriumi, kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes ir denkite trečią sluoksnį - apie 100g/m².

2. priemonės sistema

Ypač natūraliai apdailai pirmam sluoksniui naudokite ECOFIX WOODLOOK (žr. techninių duomenų lapą).

Šildomoms grindims, egzotinėms medienos rūšims, kamščiui rekomenduojame pirmam sluoksniui naudoti FORTICO SEALER (žr. techninių duomenų lapą).



Džiūvimo laikas

Po truputį galima pradėti naudoti praėjus 12 val. Visiškai sukietėja po 8 - 10 dienų.

Džiūvimo laikas labai priklauso nuo medienos rūšies, sluoksnio storio, temperatūros, drėgmės, vėdinimo.

Priežiūra

Reguliariai naudokite Ciranovos® priemonę Hard Floor Fresh. Periodinei priežiūrai naudokite Ciranovos® Hard Floor Polish ar UNICARE X-MATT. Ciranovos® Hard Floor Cleaner ypač tinka plauti labai purvinas grindis ir nuvalyti seną lako sluoksnį.

Produkto informacija

Laikymo sąlygos:

- 12 mėn. nepaprėštoje originalioje pakuotėje.
- Transportuoti ir sandėliuoti nuo 5 °C iki 40 °C.
- FORTICO nėra atsparus šalčiui.

Pastabos

I	98 %	99 %	98 %
š viso			
0% amoniakas (24 val.)			
Garstyčios (24 val.)	98%	99%	98%
		SATIN	NATURAL
		5	5
		5	5
		5	5
		5	5
		5	5
		5	5
		5	5
		5	5
		5	5
		5	4
		5	4,5
		99%	98%

Naudojite tik nerūdijančias priemones. Po naudojimo nedelsdami jas išplaukite vandenyje. Produkto negalima išpilti į kanalizaciją. Kartais naudojant FORTICO gali atsirasti dėmių. Visada prieš naudojimą išbandykite produktą. Vandens pagrindo produktuose po kontakto su oru gali susiformuoti plėvelė. Jeigu reikia, prieš naudojimą filtruokite. [Cheminis atsparumas](#)

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.



5 Nėra matomų pakitimų.

4 Vos matomi pakitimai blizgumui ar spalvai.

3 Nežymūs pakitimai blizgumui ar spalvai. Išbandyto paviršiaus struktūra nepakitusi.

2 Matomos žymės. Išbandyto paviršiaus struktūra iš esmės nepakitusi.

1 Matomos žymės. Išbandyto paviršiaus struktūra pakitusi.

0 Išbandytas paviršius buvo labai paveiktas.