

CIRANOVA®

SINCE 1929

Techninių duomenų lapas

Hardwaxoil Magic

Produkto aprašymas

Grindų alyva skirta alyvuoti medines grindis. Geras užpildymas, natūralios spalvos, geras cheminis ir mechaninis atsparumas. Neblizga, yra matinė. Atsparumą galima didinti įpilant 5% kietiklio UA.

Techniniai duomenys

Klampumas	+/- 35-45 s. (Din 4 mm /20° C)
Kietumas	+/- 51% svorio
Tankis	+/- 0,91 kg/lit.
Blizgumas	matinė
Spalvos: natural, natural white, white, extra white, grey, old grey, smoked oak, black.	

Atitinka ES apdailos dažų 2010 m. direktyvą.



5L 1L

Paruošimas

Šlifaukite medieną stambumu nuo 100 iki 120. Po šlifavimo kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes.

Naudingi patarimai

Prieš naudojimą gerai suplakite ir sumaišykite. Dengti galima su šlifavimo mašina (baltu ar rusvu padu), teptuku, voleliu ar audiniu. Po padengimo alyvos perteklių reikia nuvalyti, kad paviršius neliktų lipnus.

2 sluoksniai rekomenduojami kietmedžiui, 3 sluoksniai - minkštai medienai. Dėl pramoninio naudojimo pasitarkite su mūsų atstovu. Patarimas: galima įpilti Ciranovos skiediklio, kad būtų tinkama naudoti ilgiau, pradarius pakuotę.

Džiūvimo laikas



Hardwaxoil MAGIC natūralus išdžiūsta per +/- 6 val.
Spalvotas Hardwaxoil MAGIC išdžiūsta per +/- 12 val.

Džiūvimo laikas labai priklauso nuo medienos rūšies, sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir kambario vėdinimo. Kuo aukštesnė temperatūra ir geresnis vėdinimas, tuo trumpesnis džiūvimo laikas.



Sunaudojamas kiekis

Nuo 30 iki 35 kv. m. litrai.

Priežiūra

Reguliariai valykite grindis su Ciranovos grindų muilu. Priklausomai nuo grindų dėvėjimo bent vieną kartą per metus grindų priežiūrai naudokite „maintenance“ alyvą. Kruopštesniam valymui naudokite Intensive Cleaner Ciranova®.

DĖMESIO: Hardwaxoil visiškai išdžiūsta +/- 14 dienų. Per šį laiką nenaudokite nei vandens, nei kitų grindų priežiūros produktų.

Produkto informacija

Galiojimas: iki 2 metų nepraplėštoje originalioje pakuotėje.

Specialiosios savybės

Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus panaudotus audinius ar dengimo padus sumerkite į vandenį.

Naudoti audiniai ar padai turi būti panardinti į vandenį dėl savaiminio degimo pavojaus.

Mes rekomenduojame "Hardwaxoil Magic Natural" ant spalvotų "Hardwaxoils" viršutiniam sluoksniui.

"Hardwaxoil Magic" natūralus ir natūralus baltas gali būti naudojamas kaip gruntas, izoliuojant vandens pagrindu Ciranova spalvas, todėl jis gali būti perdegintas vandens pagrindu pagamintu Ciranova laku Fortico.

Spalvotą Hardwaxoil visada reikia pabandyti prieš dengiant visa paviršių. Medienos paruošimas, medžio rūšis, sunaudotas priemonės kiekis gali įtakoti galutinę spalvą.

Kaip ir su visais medienos apdirbimo produktais, norėdami apsisaugoti nuo nepageidaujamų rezultatų, pasidarykite bandymą. Šis techninių duomenų lapas yra tik informacija, o ne garantija. Visi produktai yra pagaminti remiantis mūsų žiniomis ir ilgamete patirtimi. Šis produktas buvo išsamiai išbandytas.

