



## Techninių duomenų lapas

# Liming wax

### Produkto aprašymas

Pagamintas tradiciniu būdu iš natūralių neperdirbtų medžiagų: terpentino, bičių vaško, portugališko terpentino aliejaus ir titano baltos.

### Techniniai duomenys

Forma	balta pasta
Kvapas	terpentino
Maksimali temperatūra	36 °C



5L

Kaip ir su visais medienos apdirbimo produktais, norėdami apsaugoti nuo nepageidaujamų rezultatų, pasidarykite bandymą. Šis techninių duomenų lapas yra tik informacija, o ne garantija. Visi produktai yra pagaminti remiantis mūsų žiniomis ir ilgamete patirtimi. Šis produktas buvo išsamiai išbandytas..

### Naudojimas

Ypač tinka gražiai užpildyti atvirų porų medieną. Baltas vaškas išlieka atvirose porose net po valymo. Kalkių vaško negalima naudoti uždarytų porų medienai.

### Paruošimas

Nušveiskite paviršių plieniniu šepetiu. Nešveiskite grubiai, kad neatsirastų pastebimų griovelių, braukite medienos plaušų kryptimi. Paskui nušlifukite medieną stambumu 150.

### Patarimai naudotojui

Kalkių vašką tepkite medžio plaušo kryptimi. Palikite kelioms minutėms išdžiūti, po to nuvalykite vašką tolygiai, kad poros liktų pripildytos baltu vašku.



### Džiūvimo laikas

Patariama palikti nakčiai prieš plaunant.



### Sunaudojamas kiekis

Priklauso nuo medienos rūšies ir šlifavimo.

### Po apdirbimo

Patariama padengti skaidrų sluoksnį Ciranosos® priemonės Quality Wax, kad izoliuotų Liming wax.

### Produkto informacija

Ši priemonė žinoma kaip nugesintos kalkės.

### Specialiosios savybės

Šis produktas pagamintas iš natūralių neperdirbtų medžiagų: karnaubo vaško, rimbinės karpažolės, natūralaus Afrikos bičių vaško ir gryno terpentino aliejaus. Dėmesio: Ciranosos® vaškas yra degus.

