


# CIRANOVA®

SINCE 1929



1L

## Sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių!



- atitinka standartą en 717-1, klasė e1
- nenustatyta lakiųjų organinių junginių emisija pagal

cdPh/ehlb/ standartinį metodą v1.1. 2010

Ciranos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.

## Techninių duomenų lapas

# UNICO

### Produkto aprašymas

UNICO yra 2 komponentų, vienasluoksnė naujausios kartos alyva, pagaminta naudojant atsinaujinančias gamtines žaliavas. Dėl specialios technologijos parketo apdailai reikia tik vieno sluoksnio. Į alyvą įpylus kietiklio pagreiteja džiūvimas ir pagerėja cheminis bei mechaninis atsparumas. UNICO sudėtyje nėra kobalto ir lakiųjų organinių junginių.

### Techniniai duomenys

Klumpumas	+/- 40 s (din 4 mm)
Kietos dalelės	100 % svorio Tankis
	+/- 0,95 kg/l
Reakcijos laikas	+/- 3 val. įpylus kietiklio

Galimos 16 spalvų

### Paruošimas

Nušlifaukite paviršių stambumu 100-120, nuvalykite šlifavimo dulkes. PATARIMAS: norint intensyvesnio medžio atspalvio, pirmiausia šiek sudrėkinkite grindis.

### Patarimai naudotojui

Sumaišykite alyvą su kietikliu (100/30) ir palikite produktą 10 minučių. UNICO gali būti dengiamas valymo mašina (balto arba smėlio spalvos padu), teptuku, audiniu arba kempine. Leiskite priemonei 15 minučių susigerti ir pašalinkite alyvos likučius baltu padu ar audiniu tol, kol paviršius nebelips.



### Džiūvimo laikas

Po 24 valandų galima lengvai vaikščioti, priklausomai nuo medienos rūšies, temperatūros, drėgmės.



### Sunaudojamas kiekis

+/- 50 - 60 m<sup>2</sup>/ litras sluoksniui.

### Po apdirbimo

Reguliariai naudokite Ciranos grindų muilą. Atsižvelgiant į dažną parketo naudojimą, periodiškai naudokite priežiūros aliejų, kruopščiam valymui naudokite intensyvų Ciranos valiklį.

DĖMESIO: UNICO visiškai susigeria per + / - 2 savaites. Per šį laikotarpį grindims nenaudokite jokių priežiūros gaminių ir vandens.

### Produkto informacija

Galiojimo laikas: 1 metai neatplėštoje, originalioje pakuotėje. Reakcijos laikas: +/- 3 valandos. Neatsparus šalčiui.

### Specialiosios savybės

Panaudoti skudurai ir padai turi būti sumerkti į vandenį dėl savaiminio užsidegimo pavojaus.



GRINDŲ MEISTRAS

www.grindumeistras.lt  
Tel. +370 64 159 729  
Vilnius, Lietuva

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,

GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA

